

PLANATOL 37

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

PLANATOL 37 entspricht in seiner Zusammensetzung den Bestimmungen der FDA (USA), § 175105 für Klebstoffe sowie der Empfehlung XIV, Kunststoffdispersionen, des BfR.

Viskosität: ca. 20.000 mPas (nach Haake RS 50, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert: 4 - 5 (bei 293 K)
Farbe: weiß
Film: transparent, spröde, feuchtfest, jedoch nicht wetterfest.

Anwendung

Formstabilisierte Verklebungen saugfähiger und unbehandelter Oberflächen (Papier, Karton, Textil, Holz u.ä.)

In der Buchbinderei z.B. Stabilisierung klebegebundener, insbesondere gerundeter Rücken - wobei der Klammereffekt durch Hinterklebung des noch feuchten Buchrückens mit Natronkraftpapier verstärkt werden kann - oder Einhängen in einfache Umschläge.

Verarbeitung

Manuell und maschinell. Verdünnung mit Wasser ist möglich, jedoch zu Ungunsten des schnellen Anzugsmoments.

Die Gerätereinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser. Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit **PLANATOLIN D** entfernen.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).