

# PLANAXOL

Wässriger, weichmacherhaltiger Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig. Der nach dem Trocknen entstehende Film ist zäh-elastisch, hoch alterungsbeständig, feuchtfest und farblos transparent.

Viskosität: ca. 12.000 mPas (nach Haake RS 50, ISO 3219 bei 293 K/20° C)  
pH-Wert: ca. 7 (bei 293 K)

**PLANAXOL** ist in den Farben weiß, rot, blau, gelb, braun, grün und schwarz lieferbar.

## Anwendung

Spezial-Kunstharz-Kaltleim für das PLANAX-Klebebindesystem, d.h. für die Klebebindung von EDV-Listen, Drucksachen der Hausdruckerei, Akten und Belege der Registratur und des Archivs.

Für die meisten Papierqualitäten sowie für viele sonstige Klebearbeiten mit Papier, Pappe, Textilien und ähnlichen Materialien geeignet.

## Verarbeitung

**PLANAXOL** ist für die manuelle Verarbeitung verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Papieraufrichtung ist zu beachten.

Vor Gebrauch umrühren und unverdünnt verarbeiten. (Nur für die Verleimung von Abreißblocks mit ca. 10% Wasser verdünnen).

Der Aufstrich soll mittels nicht rostendem Pinsel (PLANAX-Spezialpinsel) einreibend und möglichst gleichmäßig erfolgen. Eine Rückenverstärkung durch Auflage von Buchbindergaze (PLANAX-Rückengaze) und deren nochmalige Überleimung erhöht die Strapazierfähigkeit ganz beträchtlich und ist daher für Bindungen, die besonders stark strapaziert werden, zu empfehlen.

Die Pinsel- und Gerätereinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser.

Dose nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Angetrockneter Klebstoff lässt sich mit Lösungsmittel **PLANATOLIN D** entfernen.

## Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).